RS SAN
MERKBLATT

Flüssigzusatz zu ACOMUR für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten Natursteinkanten

RS SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einer speziellen Haftemulsion.
RS SAN wird mit dem Mauermörtel ACOMUR gemischt.

ANWENDUNG

RS SAN ist ein spezieller Flüssigzusatz für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten oder leicht aufgerauten Steinkanten. Kann bei Mauer- und Pflastersteinen, bei Plattenbelägen und Treppenverkleidungen angewendet werden.

VERARBEITUNG

RS SAN wird mit **ACOMUR** ohne Beigabe von Wasser oder anderen Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Zugabe von **RS SAN** wird auf die gewünschte Konsistenz zum Mauern oder Verfugen abgestimmt. Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt darf zusätzlich kein Wasser mehr hinzugegeben werden.
Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst.

BESONDERE HINWEISE

Bei Frostgefahr müssen die Vergussarbeiten eingestellt werden.
Frisch vergossene Flächen sind vor Frosteinwirkung zu schützen.

Die Gebinde dürfen nicht unter +5° gelagert und transportiert werden.

KENNDATEN

Gebinde	27 kg
Palette (24 x 27 kg)	648 kg
Lagerdauer	12 Monate
Druckfestigkeit (nach 28 Tagen)	7.2 N/mm^2

Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.

Die Angaben in diesem Merkblatt haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.